

Apprêts pour membranes AVC de Tremco

Apprêts à séchage rapide conçus pour les membranes AVC de Tremco

DESCRIPTION

L'**apprêt pour membranes AVC de Tremco** est un apprêt adhésif de styrène-isoprène-styrène à durcissement rapide formulé pour préparer et promouvoir l'adhérence sur les tabliers structuraux et sous-tabliers sains, propres et secs en béton, en métal et en bois, ainsi que les panneaux de revêtement de qualité extérieure. Appliquer l'apprêt pour membranes AVC de Tremco à la brosse ou au rouleau et attendre qu'il durcisse et forme une pellicule collante qui n'adhère pas au toucher avant de poser la membrane AVC de Tremco (approximativement 15 minutes, à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %).

L'**apprêt WB pour membranes AVC de Tremco** est un apprêt de bitume modifié à base d'eau à durcissement rapide formulé pour préparer et promouvoir l'adhérence des membranes AVC de Tremco sur les tabliers structuraux et sous-tabliers sains, propres et secs en béton, en métal et en bois, ainsi que les panneaux de revêtement de qualité extérieure. Appliquer l'apprêt WB pour membranes AVC de Tremco à la brosse ou au rouleau et attendre qu'il durcisse complètement avant de poser la membrane AVC de Tremco (approximativement 45 minutes, à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %). Bien agiter le produit avant chaque utilisation. Ne pas appliquer l'apprêt WB pour membranes AVC de Tremco si la température est inférieure à 7 °C (45 °F).

TAUX DE COUVERTURE

Environ 6 m²/l (250 pi²/gal), selon la porosité et la texture de la surface.

EMBALLAGE

Seaux de 18,9 L (5 gal).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apprêt pour membranes AVC de Tremco

PROPRIÉTÉ	VALEUR TYPE	MÉTHODE D'ESSAI
Teneur en solides (%)	44,5 à 46,5	
Viscosité	500 à 750 cps	
Densité relative	0,89 à 0,91	
Apparence	Vert foncé, liquide sirupeux léger	

Apprêt WB pour membranes AVC de Tremco

PROPRIÉTÉ	VALEUR TYPE	MÉTHODE D'ESSAI
Teneur en solides (%)	53,3 (4 lb)	
Viscosité	2600 à 3600 cps	
Densité relative	0,89 à 0,91	
Apparence		

Apprêts pour membranes AVC de Tremco

ENTRETIEN

Votre représentant régional Tremco peut vous fournir de plus amples détails concernant les consignes d'entretien appropriées du produit. Les méthodes d'entretien peuvent varier selon des conditions particulières. Les inspections périodiques, réparations à court terme et mesures préventives font partie intégrante d'un programme d'entretien efficace.

PRÉCAUTIONS

Lire attentivement l'étiquette du contenant et les fiches signalétiques de manière à prendre connaissance des consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser ce produit.

SOUTIEN TECHNIQUE

Votre représentant régional Tremco, en collaboration avec le personnel de la division des services techniques, peut vous aider à analyser vos conditions et vos besoins spécifiques et à élaborer des recommandations pour les applications spéciales.



www.tremcoroofing.com
3-1350, rue Gay-Lussac
Boucherville, QC J4B 7G4
514.521.9555

50 Beth Nealson Drive
Toronto, Ontario M4H 1M6
1.800.668.9879

3735 Green Road
Beachwood, Ohio 44122
1.800.852.6013

Tremco Toiture et enveloppe de bâtiment fait partie du groupe produits de construction de Tremco

Tremco est une marque déposée aux États-Unis de Tremco inc.

Les renseignements fournis dans cette fiche technique remplacent tous les renseignements techniques publiés précédemment concernant ce produit et son application.

Les informations sur les matériaux couverts par ce document ne constituent qu'un guide général et sont, à notre connaissance, véridiques et exactes. Du fait que les méthodes d'utilisation sont hors de son contrôle, Tremco NE DONNE NI AUTORISE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER, OU TOUT AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT, À L'EXCEPTION DE SA CONFORMITÉ À L'ÉCHANTILLON DE PRODUIT TESTÉ PAR TREMCO. L'acheteur et l'utilisateur acceptent le produit dans ces conditions et acceptent le risque de défaut, de blessure, de dommage, de perte ou de responsabilité résultant de la manipulation, de l'entreposage ou de l'utilisation du produit, et ce, peu importe s'il est manipulé, entreposé et utilisé en conformité ou non avec les directives et les spécifications. TREMCO NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUT BRIS DE GARANTIE. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE TREMCO SE LIMITE, À SON CHOIX, DE REMPLACER OU DE REMBOURSER LES BIENS PRÉSENTANT UN DÉFAUT DE FABRICATION AVÉRÉ.