

Mat de verre AlphaGuard^{MC}

Un mat de verre hautement adaptable

Composition :

Le mat de verre AlphaGuard est un mat de fibres fines à moyennes coupées à mouillage rapide.

Utilisation de base :

Le mat de verre AlphaGuard est utilisé comme treillis d'armature durable à long terme destiné aux systèmes AlphaGuard. Ce mat ne se rétrécit pas et ne se détériore pas tout au long de la vie utile du système. Le mat de verre AlphaGuard est utilisé sur le terrain ainsi que pour les solins.

Lorsque le mat de verre AlphaGuard est utilisé pour renforcer les systèmes AlphaGuard, la membrane ainsi formée fournit un excellent rendement en tant que système de restauration de toitures. Il doit être utilisé sur les systèmes de toitures multicouches lisses ou monocouches sélectionnés. Le mat de verre AlphaGuard constitue un renfort stable qui procure au système de restauration de toitures une résistance et une durabilité à long terme.

Limitations :

- Ne pas utiliser sur des adhésifs bitumineux appliqués à chaud.
- Les surfaces doivent être propres et exemptes de saleté, de poussière et d'autres impuretés.
- Ne pas utiliser sur les surfaçages d'agrégat.

Avantages du produit	
Caractéristiques	Avantages
Hautement résistant	• Système de toiture durable
Allongement élevé, flexibilité	• Capacité de se combiner avec les matériaux AlphaGuard MT afin d'assurer un rendement à long terme
Fibre de verre	• Matériau robuste ne pourrissant pas
Liant polyester en poudre hautement soluble	• Tissu ouvert permettant la pénétration de l'enduit

Emballage :

Offert en rouleaux individuels mesurant 127 cm x 148 m (50 po x 487 pi)

Couleur : blanc

DONNÉES D'APPLICATION

à la brosse, au rouleau ou à la raclette.

Durée de stockage :

Votre représentant de Tremco peut vous recommander l'approche en matière d'entretien qui vous convient le mieux ainsi que des méthodes d'application appropriées afin d'assurer que votre système de toiture est protégé pendant longtemps.

Préparation de la surface :

Enlever toute trace de saleté et de poussière et toute autre matière non adhérente, ainsi que le gravier noyé dans la surface du toit, puis préparer minutieusement la surface pour obtenir un revêtement lisse, propre, sain et sec.

Application :

Appliquer l'AlphaGuard MT BC sur la surface du toit au taux d'application prescrit au moyen d'un rouleau afin d'étendre uniformément le matériau, puis recouvrir immédiatement la surface avec le mat de verre AlphaGuard. Imprégner le mat de verre AlphaGuard et le noyer complètement dans l'émulsion bitumineuse en appuyant légèrement sur le rouleau. Éliminer les plissements qui se sont formés sur le tissu en aplanissant la surface au rouleau.

Éviter de marcher sur le mat de verre AlphaGuard durant l'application. Chevaucher les bords sur au moins 51 mm (3 po). Appliquer une dernière couche d'AlphaGuard MT TC afin de bien couvrir le mat de verre AlphaGuard.

Taux d'application :

Les taux d'application varient selon l'état réel de la surface. Pour obtenir une surface de toiture lisse, appliquer le produit au moins 3 gal/carré sous le mat de verre AlphaGuard et au moins 2 gal/carré par-dessus celui-ci.

Précautions :

Lire attentivement l'étiquette du contenant et les fiches signalétiques de manière à prendre connaissance des consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Disponibilité et coût:

Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et les coûts, communiquer avec un représentant régional de Tremco. Pour obtenir son nom et son numéro de téléphone, appeler la division des Toitures au (514) 521-9555.

Entretien :

Veillez communiquer avec un représentant régional de Tremco pour obtenir des détails concernant les consignes d'entretien appropriées du produit. Les méthodes d'entretien peuvent varier selon des conditions particulières. Les inspections périodiques, réparations à court terme et mesures d'entretien préventif font partie intégrante d'un programme de maintenance efficace.

Garantie :

Tremco Inc. garantit que le mat de verre AlphaGuard est exempt de défauts et qu'il satisfait aux exigences physiques publiées lorsqu'il est éprouvé conformément aux normes de l'ASTM et de Tremco. En vertu de cette garantie, Tremco remplacera sans frais, dans un emballage standard, le produit Mat de verre AlphaGuard qui s'est révélé défectueux après avoir été posé conformément aux instructions écrites et utilisé aux fins que Tremco recommande pour ce produit. Cette garantie est le SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR.

Toutes les réclamations concernant les produits défectueux devront être faites par écrit dans les douze (12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation écrite sera interprétée comme une renonciation de toutes réclamations relatives au dit produit. Cette garantie TIENT LIEU de toutes autres garanties explicites ou implicites, y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

Services techniques :

Les représentants régionaux Tremco, de concert avec le personnel de la division des Services techniques, sont en mesure d'assurer l'analyse des problèmes et de prêter leur assistance dans l'élaboration de recommandations pour les applications spéciales. Les services du centre de recherche de Tremco, qui ont mérité une réputation inégalée dans le domaine de la technologie des produits d'étanchéité et d'imperméabilisation, complètent et accroissent les services du personnel de la division des Services techniques de Tremco.

Énoncé de politique et responsabilité :

Tremco s'engage à fournir des matériaux de qualité ainsi que les devis et recommandations permettant de les poser correctement. Puisque Tremco ni son représentant ne prétendent nullement posséder de compétence en matière d'architecture et d'ingénierie, Tremco n'avance aucune opinion quant à la solidité du platelage sur lequel ses produits sont posés et décline expressément toute responsabilité à ce titre. Des ingénieurs compétents doivent être consultés quant à la solidité structurale de tout platelage ou à sa capacité de supporter correctement l'installation envisagée. Tremco décline toute responsabilité pour tout défaut du platelage ainsi que pour les dommages qui pourraient résulter de la défaillance de ce dernier, et aucun représentant de Tremco n'est autorisé à modifier ce déni de responsabilité.

Caractéristiques de performance physique	
Mat de verre AlphaGuard	
Poids (g/m ²)	Perte au feu (%)
300	3,24
450	3,15
600	3,15
900	2,83

TREMCO
Toiture & Tranquillité d'Esprit™

RPM Canada

1445, rue de Coulomb
Boucherville (Québec) J4B 7L8
Tél.: 514-521-9555
800-668-9879
Fax: 450-655-9814
www.tremcoroofing.com

220, Wicksteed Ave
Toronto, ONT M4H 1G7
416-421-3300
3735, Green Road
Beachwood, OH 41222
216-292-5000



R00-178
Imprimé aux Québec 01/2013